

CARATTERISTICHE TECNICHE DA NORMATIVA UNI EN 1338

Finitura	monostrato
Resistenza a trazione indiretta per taglio	$\geq 3,60$ Mpa
Carico di rottura	≥ 250 N/mm
Resistenza all'abrasione	1 - F (NPD)
Resistenza allo scivolamento	soddisfacente
Resistenza al gelo/disgelo in presenza di sali disgelanti	3 - D (perdita in massa ≤ 1 Kg/Mq in media)
Assorbimento dell'acqua	≤ 6 %
Emissioni di amianto	nessuna